

MŰSZAKI ADATLAP 10.04.09-HUN



JUB Aqua stop

Színtelen víztaszító bevonat

1. Leírás, alkalmazás

A JUB Aqua stop egy vízbázisú oligomer sziloxánokon és szilánokon alapuló színtelen impregnálóanyag. Alapvető vagy kiegészítő víztaszító védelmet biztosít ásványi és szintetikus (akril) vakolatok és festékek, beton, pórusbeton, mész-szilikát téglá, égetett agyagtégla és természetes kő alapú homlokzati felületek számára.

A termék jó behatolóképeséggel rendelkezik (behatolás az alapfelületbe), nem változtatja meg annak megjelenését (fényességét, színét), és nem befolyásolja a páraáteresztő képességét sem. A csökkentett vízfelvétel révén a JUB Aqua Stop hatékony védelmet nyújt a homlokzat számára az algák és penész kialakulása ellen, valamint növeli annak fagyállóságát és az effloreszcenciával (sókivirágzással) szembeni ellenállását.

2. Színárnyalatok

Színtelen

3. Műszaki adatok

Kiszerezés	1 l, 5 l	
Sűrűség	~0,99 kg/dm ³	
Illékony szerves anyag tartalom (VOC)	1 g/l	
EU VOC követelmény – kategória	A/a<30	
Száradási idő T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 %	További megmunkálásra alkalmas	~6h
Anyagszükséglet	100-800 ml/m ²	
Javasolt rétegszám	2-3	
A megszáradt filmréteg tulajdonságai	Vízfelvétel W24 (EN 1062-3)	<0,1 kg/m ² h0,5

	Vízfelvételi osztályozás (EN 1015-18)	W3 - 3. osztály (Alacsony)
	Fényesség	Nem változtatja meg az alapfelület megjelenését

4. Felhordási körülmények

A festés csak megfelelő időjárási körülmények között, illetve kedvező mikroklimatikus feltételek mellett végezhető: a felület és a levegő hőmérséklete ne legyen +5 °C-nál alacsonyabb vagy +30 °C-nál magasabb, a levegő relatív páratartalma pedig ne legyen 80%-nál magasabb. A homlokzatfelületeket a napsütéstől, szélről vagy csapadéktól takarással védjük, de a védelem ellenére eső, köd vagy erős szél (≥30 km/h) esetén nem dolgozunk.

5. A felület előkészítése

A felület legyen szilárd, száraz és tiszta – rosszul tapadó részekről, portól, olaj- és zsírmaradványoktól és egyéb szennyeződésektől mentes.

Normál körülmények között (T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 %) az új vakolatok és kiegyenlítő anyagok, cement és mész-cement vakolatok száradási, illetve érési ideje vastagság milliméterenként legalább 7-10 nap, a betonfelületek száradási ideje pedig legalább 2 hónap. Felújító festés esetén a felületről eltávolítjuk a régi gyengén tapadó részeket, és a vízben gyorsan oldódó festékrétegeket, szórt festékeket és egyéb dekoratív rétegeket.

Elsősorban az erősen szennyezett homlokzatfelületek esetében, betonfelületek esetében, valamint a faligával és falpenésszel fertőzött homlokzatfelületek esetében javasoljuk a forró víz- vagy gőzsugárral történő mosást – az utóbbiak esetében a mosást követően mindenképp fertőtlenítsünk.

6. A festék előkészítése

Használat előtt a festéket alaposan összekeverjük. A terméket ne hígítsuk vízzel, mert ezzel csökkenthetjük annak hidrofób képességét.

7. A festék felhordása

A JUB Aqua stop-ot két-három rétegben ("nedveset-a-nedvesre" technikával) hordjuk fel addig, amíg felület egyöntetűen fedetté válik, szórással, öntéssel vagy festőecsettel.

A szóráshoz használhatunk klasszikus nagynyomású vagy modernebb alacsony nyomású szórógépeket (akár "külső" vagy "belső" levegőkeverésű), továbbá "airless" szóró berendezéseket. A megfelelő fúvókák (düzni) és nyomás kiválasztásához mindeig kövessük a gyártó utasításait.

A frissen festett (impregnált) felületek csapadékkal (festékréteg kimosódása) szembeni ellenállósága normál körülmények között (T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 %) legkésőbb 6 óra elteltével alakul ki. Átlagos anyagszükséglet kétrétegű felhordás esetén (a felület nedvszívó képességétől függően):

Ásványi vakolatok	200 - 500 ml/m ²
Kalcium-szilikát tégla	200 – 500 ml/m ²
Beton	400 – 600 ml/m ²
Pórusbeton	500 – 800 ml/m ²
Természetes kő	100 – 200 ml/m ²
Agyagtégla	500 - 800 ml/m ²

A szerszámokat a használatot követően azonnal mossuk le alaposan vízzel.

8. A festett felületek karbantartása és felújítása

A festett homlokzati felületek különösebb karbantartást nem igényelnek.

A festett felületek helyreállításához mosást és fertőtlenítést követően alkalmazzunk felújító festést, újabb réteg JUB Aqua stop bevonat felhordásával.

9. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Tárolás és szállítás +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek elől elzárva, FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ!

Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén a felhasználhatóság: legalább 12 hónap.

10. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően készítik elő, vagy ha a más gyártótól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztfelhordások elvégzése minden felhasználni tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka megkezdése előtt.

Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: JAS-SRB-01, 2025.06.12